AKFIX 310
КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

Описание

Akfix 310 - готовый к применению монтажный клей на водной основе, обладающий высокой прочностью склеивания различных строительных материалов в строительстве и быту.



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ВОДОСТОЙКОСТЬ

Свойства

- На основе акриловой дисперсии.
- Одна из поверхностей должна быть пористой (впитывающей).
- Хорошая сцепляемость с шероховатыми поверхностями.
- Подходит для внутреннего и наружного применения.
- Влагостойкий.
- Окрашиваемый.
- Слабый запах.
- Не содержит растворителей.
- Высокая прочность на сдвиг, больше 70 кгс/см^2

Область применения

- Склеивание таких материалов, как: дерево, МДФ, ДСП, неполированные камни, бетон, штукатурка, плитка, панели, пенополистирол, кирпичная кладка, керамика, камень, гипсокартон и т. д.
- Монтаж деревянных строительных элементов, деревянных и гипсовых панелей, гипсовых украшений.
- Монтаж декоративной деревянной отделки.
- Ремонт трещин в стенах и штукатурке.

Рекомендации по применению

Поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными и без пыли. Одна из поверхностей должна быть пористой для достижения максимальной прочности и ускорения отверждения. Температура применения от +5°C до +35°C. Нанесите клей на края и углы соединяемых материалов. Прижмите материалы и зафиксируйте их в этом положении. Положение материалов может быть откорректировано непосредственно сразу после соединения. Клей должен быть защищен от влаги или дождя до тех пор, пока полностью не отвердеет. Излишки свежего клея можно очистить водой. Затвердевший клей удаляется механическим способом.

Технические свойства

Основа	Акриловая дисперсия
Система отверждения	Высыхание
Плотность	1.40 ± 0.03 г/см^3 (ASTM D 1875)
Время образования пленки	30–40 минут (25°C и 50% R.H)
Скорость отверждения	1–2 мм/сутки (25°C и 50% R.H)
Прочность на сдвиг через 6 часов	> 40 кгс/см^2
Прочность на сдвиг через 24 часа	> 70 кгс/см^2
Термостойкость	от -10°C до +80°C
Температура применения	от +5°C до +40°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объём	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix 310	310 мл	Картридж	24
Akfix 310	250 г	Картридж	36

Срок годности 15 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте.

Ограничения и безопасность

- Не подходит для мест, подверженных постоянному воздействию воды.
- Процесс отверждения может замедляться, если обе поверхности являются пористыми.
- Давление, приложенное в начале, имеет решающее значение для окончательной прочности клеевого шва.
- Затвердевший клей может быть окрашен дисперсионной краской.
- Избегать попадания в глаза. Храните в недоступном для детей месте.

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр. 1

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79