AKFIX 495
КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

Описание

Akfix 495 – однокомпонентный конструкционный клей на полиуретановой основе. Обладает высокой начальной схватываемостью, прочностью на разрыв.



ВЫСОКИЕ НАЧАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Свойства

- Высокая клейкость.
- Хорошая липкость на влажные поверхности.
- Обеспечивает высокую прочность.
- Подходит для внутреннего и наружного применения.
- Тиксотропный, не стекает, идеально подходит для вертикальных швов.
- Низкое потребление, экономичный.
- Не дает усадку.

Область применения

- Подходит для таких поверхностей, как дерево, ДСП, пенополистирол, бетон, кладка, плитка, керамика, камень, гипсокартон.
- Монтаж деревянных строительных элементов, деревянных и гипсовых панелей, гипсовых
- украшений и декоративных деревянных отделок.

Рекомендации по применению

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли, грязи, краски, масел, воска и любых других посторонних веществ.
Температура применения от +5°C до +35°C. Небольшое увлажнение поверхностей обеспечит более прочное склеивание. Клей следует наносить только на одну из сторон прямыми или волнообразными линиями в течение 2 минут. Необходимо зафиксировать склеиваемые поверхности на 1-2 часа до полного отверждения клея. Излишки свежего клея можно удалить ацетоном или очистителем Akfix Foam Cleaner 800C.

Технические свойства

Основа	полиуретановый преполимер
Способ отверждения	под воздействием влажности воздуха
Плотность	1.44 ± 0.03 г/мл (ASTM D 1875)
Время до потери клейкости	15±5 мин (при 23°C и 50% R.H) (ASTM C 679)
Консистенция	Тиксотропная
Усадка	нет
Время схватывания	30 мин*
Термостойкость	от -20°Сдо +70°C
Температура применения	от +5°C до +35°C
Максимальная прочность на сдвиг (бук-бук) после 24 ч.	> 70 кгс/см^2

** Время сжатия (фиксации) зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т. д.) и пористости склеиваемых поверхностей.*

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Объем	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix 495	310 мл	картридж	12

Хранить и транспортировать в вертикальном положении.
Хранение при температуре выше +25°C и ниже +5°C может сократить срок годности.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограничения и безопасность

- Не применяется для полиэтилена, полипропилена, нейлона, ABS, PTFE (тефлон)
- Перед применением необходимо тестировать на конкретных поверхностях
- Содержит диизоцианат дифенилметан-4,4
- Раздражает глаза, кожу и легкие. Вреден при проглатывании. Использовать защитные средства: перчатки и очки
- Хранить плотно закрытым, когда не используется. Не допускать утечки
- Хранить в недоступном для детей месте
- Проверьте рекомендации MSDS по утилизации и безопасности.

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр. 1

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79