AKFIX 805
ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ

Описание

Akfix 805 - бытовая однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. Наносится с помощью трубочки-аппликатора в комплекте. Легко и удобно наносится, не содержит газов-вытеснителей, вредных для озонового слоя.



ОТЛИЧНАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ

Свойства

- Отличная адгезия и заполняющая способность.
- Подходит для заполнения широких проемов благодаря высокой скорости расширения.
- Высокий уровень тепло- и звукоизоляции.
- Соответствует классу пожаробезопасности B3 согласно DIN 4102-1.
- Устойчива к воздействию плесени и грибков.
- Легко окрашивается после отверждения.
- Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

Область применения

- Крепление, монтаж и изоляция дверных и оконных рам.
- Заполнение и герметизация широких щелей, стыков и полостей.
- Заполнение проходов в стенах.
- Создание звуконепроницаемых перегородок, экранов.
- Изоляция трубопроводов, кабель-каналов. Монтаж и изоляция проводки, технических и инженерных коммуникаций

Рекомендации по применению

Выдержать баллон при комнатной температуре минимум 12 часов перед применением. Оптимальная температура баллона +20°C. Температура применения монтажной пены от -2°C до +30°C. Перед использованием баллон следует встряхнуть не менее 15 раз в течение 30 секунд. Накрутите трубочку-аппликатор на клапан баллона. Держите баллон вверх дном. Выход пены можно регулировать силой нажима на рычаг трубочки. В процессе работы рекомендуется периодически встряхивать содержимое баллона.
Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Увлажнение рабочих поверхностей при температуре окружающей среды выше 0°C улучшает адгезию и увеличивает скорость отверждения.
После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружающей среды выше 0°C. Свежая пена может быть удалена очистителем пены Akfix. Отвержденная пена может быть очищена только механическим способом.

Технические свойства

Основа	полиуретановый преполимер
Цвет пены	светло-желтый
Система отверждения	под воздействием влажности воздуха
Плотность	19 ± 3 кг/м^3 (ASTM D1622)
Время образования пленки	7 ± 3 мин (ASTM C1620)
Время резки (1 см)	30-45 мин (ASTM C1620)
Время полного отверждения	24 ч

Выход пены, л (850г)	до 45 л (ASTM C1536)
Класс пожароопасности отвержденной пены	B3 (DIN 4102-1)
Теплопроводность	0,036 W/м^2 (при 20°C) (DIN 52612)
Прочность на сжатие	0,03 МПа (DIN 53421)
Термостойкость	от -40°C до +80°C
Температура поверхности при применении	от -2°C до +30°C
Температура баллона при применении	от +5°C до +30°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес	Упаковка	Кол-во в коробке	Кол-во на паллете
Akfix 805	850 гр.	Баллон	12	1440
Akfix 805	350 гр.	Баллон	12	1440

Гарантийный срок хранения 15 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C. Хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранение при температуре выше +25°C и ниже +5°C сокращает срок годности.

Ограничения и безопасность

- Высохшая пена обесцвечивается под воздействием УФ.
- Для лучшего сохранения результата при наружных работах рекомендуем окрасить или изолировать пену.
- Содержит Дифенилметан-4, 4'- Диизоцианат.
- Вреден при вдыхании.
- Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не вдыхать.
- Носите подходящую защитную одежду и перчатки.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Баллон находится под давлением.
- Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.
- Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.
- Хранить вдали от источников возгорания, не курить.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Более подробная информация по безопасности и утилизации смотрите в паспорте безопасности (MSDS)

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.