AKFIX 812P
ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ

Описание

Akfix 812P — профессиональная зимняя полиуретановая монтажная пена, используемая с пистолетом-аппликатором, разработанная для применения при температурах до -12°C. Не содержит газов, вредных для озонового слоя.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -12°C

Свойства

- Отличная адгезия и заполняющая способность, а также высокий уровень тепло- и звукоизоляции.
- Выход до 65 литров в зависимости от температуры и влажности.
- Соответствует классу пожароопасности B3 в соответствии с DIN 4102-1.
- Устойчивость к плесени, водонепроницаемость и возможность повторного использования.
- Плавный и стабильный выход пены при отрицательных температурах.

Область применения

- Монтаж и изоляция дверных и оконных рам.
- Заполнение и герметизация щелей, стыков и полостей.
- Заполнение отверстий в стенах.
- Изоляция электрических розеток и водопроводных труб.

Рекомендации по применению

Выдержать баллон при комнатной температуре минимум 12 часов перед применением. Оптимальная температура баллона +20°C, температура применения от -12°C до +30°C. Перед применением хорошо встряхните баллон в течение 30 секунд. Накрутите баллон на пистолет-аппликатор. Выход пены регулируйте спусковым крючком и контролируйте регулировочным винтом на задней стороне пистолета. Держите баллон вверх дном во время нанесения.
Поверхности должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жира, льда и инея. Для улучшения адгезии рекомендуется увлажнить поверхности (при температуре выше 0°C). Пену следует защищать от УФ лучей. Свежую пену можно убрать с помощью Akfix Foam Cleaner. Затвердевшую пену можно очистить только механическим способом.

Технические свойства

Основа	полиуретановый преполимер
Цвет пены	светло-желтый
Система отверждения	под воздействием влажности воздуха
Плотность	19 ± 3 кг/м³ ASTM D1622
Стабильность размеров:	(AAMA 812)
40°C / 90% Относительная влажность	+1.6%
30°C / 30% Относительная влажность	+0.4%
-20°C/ Без контроля влажности	-1.5%
Время полного отверждения	24 ч
Доля закрытых ячеек	Мин. 70%
Класс пожароопасности	B3 DIN 4102-1
Вторичное расширение	не больше 30%
Выход пены, л	До 65 л ASTM C1536
Теплопроводность	0,036 Вт/м*К (при 20°C) DIN 52612
Прочность на сжатие	0,03 МПа DIN 53421
Термостойкость	от -40°C до +80°C
Температура применения	от -12°C до +30°C
Температура баллона	от +5°C до +30°C
Водопоглощение	максимум 1% об. DIN 53428

Влияние температуры окружающей среды на время образования поверхностной пленки и время резки пены.

	+5°C	0°C	-5°C	-10°C
Время образования пленки (1 см)	6 мин.	5 мин.	5 мин.	4 мин.
Время резки (1 см)	45 мин.	2 часа	2 часа	4 часа

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес	Упаковка	Кол-во в коробке	Кол-во на паллете
Akfix 812P	850 гр.	Баллон	12	1440

Хранить и транспортировать в вертикальном положении.
Хранение при температуре выше +25°C и ниже +5°C сокращает срок годности.
Гарантийный срок хранения – 15 месяцев со дня изготовления.

Ограничения и безопасность

- Отвержденная пена со временем обесцвечивается под воздействием УФ.
- Для лучшего результата при наружных работах рекомендуем окрасить или изолировать отвержденную пену.
- Содержит Дифенилметан-4, 4'- Диизоцианат, вреден при вдыхании.
- Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не вдыхать.
- Носите подходящую защитную одежду и перчатки.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Контейнер под давлением.
- Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше +50°C.
- Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.
- Хранить вдали от источников возгорания, не курить.
- Хранить в недоступном для детей месте

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продаж. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр.

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79