AKFIX 872
ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Описание

Akfix 872 - представляет собой однокомпонентную профессиональную полиуретановую монтажную пену. Наноситься с помощью пистолета. Обладает большим выходом, легко и удобно наносится, не содержит газов-вытеснителей, вредных для озонового слоя.



НОВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА – БОЛЬШОЙ ВЫХОД

Свойства

- Увеличенный выход до 70 л.
- Низкое вторичное расширение, отсутствие усадки.
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
- Высокий уровень тепло- и звукоизоляции
- Класс пожароопасности B3 согласно DIN 4102–1.
- Устойчивость к образованию плесени и грибков.
- Легко окрашивается после отверждения.
- Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

Область применения

- Монтаж и изоляция дверных и оконных рам.
- Установка подоконников.
- Заполнение и герметизация щелей, стыков и полостей.
- Заполнение проходов в стенах.
- Создание звуконепроницаемых перегородок, экранов
- Изоляция трубопроводов, кабель-каналов.
- Монтаж и изоляция проводки, технических и инженерных коммуникаций

Рекомендации по применению

Выдержать баллон при комнатной температуре минимум 12 часов перед применением. Оптимальная температура баллона +20°C. Температура применения монтажной пены от +5°C до +30°C.
Перед использованием баллон следует встряхнуть не менее 15 раз в течение 30 секунд. Вкрутить баллон монтажной пены в адаптер пистолета. Выход пены регулировать с помощью спускового крючка и регулировочного винта на задней стороне пистолета. В процессе работы рекомендуется периодически встряхивать баллон.
Поверхности должны быть заранее очищены и обезжирены. Увлажнение рабочей поверхности улучшает адгезию и увеличивает скорость отверждения при температуре окружающей среды выше 0°C
Во время нанесения следует держать баллон вверх дном. После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружающей среды выше 0°C.
Свежая пена может быть очищена очистителем пены Akfix. Отвержденная пена может быть очищена только механическим способом.

Технические свойства

Основа	полиуретановый преполимер
Цвет пены	светло-желтый
Система отверждения	под воздействием влажности воздуха
Плотность	19 ± 3 кг/м³ (ASTM D1622)
Время образования пленки	6±2 мин (ASTM C1620)
Время резки (1 см)	20–45 мин (ASTM C1620)
Время полного отверждения	24 ч
Выход пены, л	до 70 л (ASTM C1536)
Класс пожароопасности	B3 (DIN 4102–1)
Теплопроводность	0,036 Вт/м*К (при 20°С) (DIN 52612)
Прочность на сжатие	0,03 МПа (DIN 53421)
Влагопоглощение	макс. 1 % об.
Термостойкость	от -40°С до +80°С
Температура поверхности при применении	от +5°С до +30°С
Температура баллона при применении	от +5°С до +30°С

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес	Упаковка	Кол-во в коробке	Кол-во на паллете
Akfix 872	1020 гр.	Баллон	12	1440

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С. Хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранение при температуре выше +25°С и ниже +5°С сокращает срок годности.

Ограничения и безопасность

- Отвержденная пена со временем обесцвечивается под воздействием УФ.
- Для лучшего сохранения результата при наружных работах рекомендуем окрасить или изолировать отвержденную пену.
- Содержит Дифенилметан-4, 4'- Диизоцианат.
- Вреден при вдыхании.
- Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не вдыхать.
- Носите подходящую защитную одежду и перчатки.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Баллон находится под давлением.
- Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°С.
- Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.
- Хранить вдали от источников возгорания, не курить.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Более подробная информация по безопасности и утилизации смотрите в паспорте безопасности (MSDS)

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продаж. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр. 1

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79