AKFIX 967P
КЛЕЙ-ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Описание

Akfix 967P - однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей-пена с быстрым первичным схватыванием. Используется для быстрого и прочного склеивания большинства видов строительных материалов, особенно теплоизоляционных плит. Первичное схватывание происходит в течение 60 секунд, а надежное прилипание через 5 минут.



ПЕРВЫЧНОЕ СХВАТЫВАНИЕ ЗА 60 СЕК
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
БЕЗ УСАДКИ

Свойства

- Однокомпонентный и простой в использовании.
- По сравнению с другими материалами, экономит время на 30–40%.
- Одного баллона хватает до 14 м^2 теплоизоляционных панелей (EPS, XPS).
- Высокая адгезия к полистирольным теплоизоляционным панелям (XPS и EPS).
- Прочность на сдвиг 15 000 кг/м^2.
- Обеспечивает первичное схватывание в течение 60 секунд.
- Подходит для внутренних и наружных работ, устойчив к разным погодным условиям.
- Всепогодный, температура применения от -6°С до +30°С.
- Минимальное расширение в период высыхания, нет усадки.
- Не содержит газов-вытеснителей, вредных для озонового слоя.
- Легче традиционных клеящих составов на основе гипса и цемента.
- Не создаёт дополнительную нагрузку на фундамент.

Область применения

- Монтаж крупных теплоизоляционных/отделочных плит.
- Пенополистирольные плиты.
- Монтаж декоративных элементов.
- Бетонные брусчатки/плиты.
- Сегментные подпорные стены и колонны.
- Накладки из литого камня.
- Ландшафтные блоки и кирпичи.
- Элементы из ячеистого легкого бетона.
- Декоративные сборные конструкции.
- Натуральные и искусственные камни.
- Склеивание кирпича, газоблока, пеноблока, шлакоблока, бимса и гипсокартона.
- Склеивание конструкционных блоков ненесущих внутренних стен.
- Применение, где требуется минимальное расширение.

Рекомендации по применению

Перед нанесением необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов. Оптимальные условия: температура баллона и поверхности +20°С, влажность воздуха не менее 50%. Допускается применение при температуре поверхности от -6°С до +30°С и температуре баллона от +5°С до +30°С.
Перед применением необходимо хорошо встряхнуть баллон, минимум 30 сек.
Накрутить баллон на пистолет-аппликатор. Выход пены регулировать спусковым крючком и регулировочным винтом на задней стороне пистолета. Нужно держать баллон вверх дном во время нанесения. Поверхности должны быть тщательно

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр 1

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79

очищены от пыли, грязи, жира, льда и инея. Для улучшения адгезии можете увлажнить поверхности (при температуре выше 0°C).
Количество используемой пены зависит от толщины и веса материала. Оптимальная толщина нанесенной клей-пены 2–3 см. Для лучшего внешнего вида не рекомендуется наносить пену на края и углы материала. По краям и углам должен быть оставлен зазор не менее 3–4 см, а пена должна быть нанесена на внутренние стороны строительных материалов. После нанесения на поверхность подождать 1 мин. и соединить поверхности. При монтаже тяжёлых элементов рекомендуется использовать дополнительно анкерный крепёж (дюбеля, грибки). Клей следует защищать от УФ лучей.
Свежую клей-пену можно убрать с помощью Akfix Foam Cleaner. Затвердевшую пену можно очистить только механическим способом.

Технические свойства

Основа	полиуретановый преполимер
Система отверждения	под воздействием влажности воздуха
Плотность	21±3 кг/м^3 (ASTM D1622)
Время образования пленки (1 см)	2±0,5 мин ASTM C1620
Время резки (1 см)	10–15 мин (ASTM C1620)
Время полного высыхания	24 ч
Цвет пены	Желтоватый/бежевый
Класс огнестойкости	B3 DIN 4102-1
Вторичное расширение	минимальное
Метрический выход	14 м^2
Теплопроводность	0,036 Вт/м.К (20°C) DIN 52612
Прочность на сжатие	0,030 МПа
Прочность на сдвиг	15,5 Н/см^2
Термостойкость	от -40°C до +100°C
Температура применения	от -6°C до +30°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix 967P	900 г	Баллон	12

Хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранение при температуре выше +30°C и ниже +5°C сокращает срок годности. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления при комнатной температуре.

Ограничения и безопасность

- Затвердевшая пена обесцвечивается под воздействием УФ.
- Покрасьте или покройте отвержденную пену для достижения наилучших результатов при наружном применении.
- Засохшую пену можно очистить только механическим способом.
- Низкие температуры уменьшают выход и время отверждения.
- Содержит Дифенилметан-4, 4'- Диизоцианат, вреден при вдыхании.
- Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу.
- Не вдыхать спрей / пар.
- Носите подходящую защитную одежду и перчатки.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Контейнер под давлением.
- Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.
- Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.
- Хранить вдали от источников возгорания, не курить.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Дополнительная информация в паспорте безопасности.

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр 1

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.

ООО «АКФИКС-РУС»
г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, стр 1

www.akfix-rus.ru
8 (800) 222 79 59
8 (926) 041 79 79